

**TEFLON GRES 4**

Teflonun yüksek yağlayıcı gücü ile silikonun su geçirmezlik ve kayma özelliklerini bir araya getirerek oluşturulmuş mükemmel bir üründür. Metalin plastiğe , metalin lastiğe, plastiğin plastiğe ve pek çok yerde metalin metale olan kombinasyonlarında uygulanır. Yapıştırıcı değildir. Dolgu malzemesi görevi görür. Yanıcı ,tahrış edici özelliği yoktur. Toksin ihtiva etmez. Sağlığa zararsız, kokusuz ve tatsızdır. Bu nedenle içme Suyunun geçtiği yerlerde rahatlıkla kullanılır. Ateşe dayanıklıdır. Mükemmel elektrik yalıtım özelliği vardır. Sudan etkilenmez. Yüksek ısı ve rutubet koşullarında bile küf ve mantar oluşumuna izin vermez .Kesin su geçirmezliğinden dolayı su içinde kalacak yüzeylerde bile kullanılabilir.

**SİLİKONLU GRES 9**

Plastiğin plastiğe ,metalın lastiğe, metalın plastiğe kombinasyonunda kullanılan yağlayıcıdır. Yapıştırır. Yalnızca dolgu amacıyla kullanılır. Fazla yüklemeye yapmamak koşuluyla metal - metal arasın da yağlayıcı olarak kullanılabilir. Kayganlık sağlar. Zararsızdır. Toksin içermez. Kokusuz ve tatsızdır. İçme suyunun geçtiği yerlerde rahatlıkla kullanılır. Yanıcı değildir. Elektrik yalıtımı sağlar. Sudan etkilenmez. Yüksek ısı ve rutubet koşullarında bile küf ve mantar oluşumuna izin vermez. Kesin su geçirmezliğinden dolayı su içinde kalacak yüzeylerde güvenle kullanılabilir.

| Ürün No. | Kimyasal Bileşimi                          | Görünüm            | Yoğunluk 20°C         | Nüfus Etme ASTM D217 | Koyuluk Derecesi NLGI | Sıcaklık Aralığı | Damlama Noktası | Yanma Noktası | Uçuculuk 200 C 30 h |
|----------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Nr.4     | Dimetilpolisilosan Ve Politetraploraetilen | Beyaz Şeffaf Pasta | 1,1 g/cm <sup>3</sup> | 240-300              | 2-3                   | -40 °C +200 °C   | >200 °C         | >300 °C       | Max %2              |
| Nr.9     | Dimetilpolisilosan                         | Şeffaf Pasta       | 1,0 g/cm <sup>3</sup> | 200-260              | 3-4                   | -40 °C +200 °C   | >200 °C         | >300 °C       | Max %2              |